

MVP (Pare-Vapeur Autocollant)

PARE-VAPEUR

N° D'ARTICLE : 7940002

ROULEAUX PAR PALETTE : 24

DIMENSIONS DE LA PALETTE :

132 cm x 112 cm (52 po x 44 po)

LONGUEUR : **32 m (105 pi)**

LARGEUR : **1000 mm (39,4 po)**

SUPERFICIE : **32 m² (344 pi²)**

COUVERTURE DE MEMBRANE :

29,26 m² (315 pi²)

ÉPAISSEUR : **1,2 mm (47,2 mil)**

JOINT LATÉRAL : **76 mm (3 po)**

Remarque : toutes les valeurs déclarées sont nominales



Conçu expressément pour servir de pare-vapeur. Utilisez le Pare-vapeur MVP de IKO lors de votre prochain projet de toiture commerciale.

MVP (Pare-Vapeur Autocollant)

PARE-VAPEUR

Pellicule stratifiée

Ce pare-vapeur est constitué de bitume modifié au SBS. La face supérieure est dotée d'une pellicule de polyéthylène haute densité stratifié croisé.

Convient à divers supports de toiture

IKO MVP est un pare-vapeur autocollant que l'on peut utiliser sur divers types de supports de toitures, tels l'acier, le béton ou le bois.

Pose avant l'isolant

Ce produit est conçu pour servir de pare-vapeur avant l'installation du système de toiture.

- ROBUSTE
- AUTOCOLLANT

MVP (Pare-Vapeur Autocollant)

PARE-VAPEUR



IKO

COMMERCIALE®

Spécifiez en toute Confiance.

Pare-Vapeur Autocollant.

La température d'application minimale est de -5°C (23°F)* lorsque la membrane est préalablement conditionnée dans un endroit chauffé avant l'application.

Veuillez consulter le représentant technique IKO de votre secteur pour connaître les pentes spécifiques acceptables.

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	RESPECTE OU DÉPASSE	MÉTHODE D'ESSAI**	LIMITE MINIMALE DE LA NORME
Charge maximale SM : ST :	kN/m (lbf/po)	✓	ASTM D5147	10,5 (60) / 7 (40)
Élongation ultime SM : ST :	%	✓	ASTM D5147	20 / 20
Flexibilité à basse température :	$^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$)	✓	ASTM D5147	Passe @ -30
Résistance à la déchirure SM : ST :	N (lbf)	✓	ASTM D5147	500 / 350
Adhérence des joints de chevauchement avec apprêt :	kN/m (lbf/po)	✓	ASTM D1876	> 600 (41)
Résistance au pelage sur l'acier à 23°C avec apprêt :	lbf/po	✓	ASTM D903	10
Perméabilité à l'air (à 75 Pa) :	L/s.m ²	< 0,02	CAN/ULC S741 et ASTM E2178	–
Perméance à la vapeur d'eau :	ng/Pa.s.m ² (perms)	✓	ASTM E96 (Procedure B)	< 4,00 (< 0,07)

*Tous les rouleaux doivent être entreposés debout et à l'intérieur, dans un endroit propre et sec dans leur emballage d'origine non ouvert. En situation d'entreposage à l'extérieur, maintenir à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmement froides ou chaudes, assurez-vous que l'emballage d'origine n'est pas ouvert.

**Même si l'ASTM et l'ONGC (CGSB) peuvent avoir des impératifs différents pour un essai particulier, seuls les plus rigoureux sont indiqués. Les données contenues dans la présente fiche technique, qui résultent d'essais en laboratoire et de mesures en cours de production, sont réputées être exactes et fiables et sont fournies aux utilisateurs aux seules fins d'examen, d'étude et de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d'honorer. Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard de toute supposition ou erreur d'interprétation de la part du lecteur. Ce produit n'est pas conçu pour servir d'étanchéité temporaire.