# Torchflex[MC] TP-180-FF-Base

**MEMBRANE DE SOUS-COUCHE THERMOSOUDÉE**

N° D'ARTICLE : **7750090**

ROULEAUX PAR PALETTE : **32**

DIMENSIONS DE LA PALETTE :

**132 cm x 112 cm (52 po x 44 po)**

LONGUEUR : **10 m (32,8 pi)**

LARGEUR : **1005 mm (39,6 po)**

SUPERFICIE : **10 m² (108 pi²)**

COUVERTURE DE MEMBRANE :

**9,10 m² (98 pi²)**

ÉPAISSEUR : **3,0 mm (118 mil)**

JOINT LATÉRAL : **90 mm (3,5 po)**

Remarque : toutes les valeurs déclarées sont nominales.

- DURABLE
- RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ

IKO COMMERCIALE®

Spécifiez *en toute* Confiance.

Durable, renforcée et thermosoudée. Utilisez la Membrane de sous-couche Torchflex TP-180-FF-Base de IKO lors de votre prochain projet de toiture commerciale.

# Torchflex TP-180-FF-Base

**MEMBRANE DE SOUS-COUCHE THERMOSOUDÉE**

### Renforcée

La Membrane de sous-couche Torchflex TP-180-FF-Base est constituée d'une armature de polyester, non tissé et durable, enduite sur ses deux faces de polymères SBS et d'asphalte de qualité supérieure.

### Conçue pour s'installer à plat

La Membrane de sous-couche Torchflex TP-180-FF-Base peut être utilisée comme sous-couche s'installant à plat ou comme solin de sous-couche pour un système multicouche.

### Recouverte d'un film micro-perforé sur les deux faces

Les deux faces sont recouvertes d'un film micro-perforé. À la surface, le film se dissout lors de l'application par thermosoudage de la membrane de finition, tandis que sur la sous-face, le film se dissout lors du thermosoudage au substrat.

© 2025 IKO Commerciale • Tous droits réservés. 

# Torchflex[MC] TP-180-FF-Base

**MEMBRANE DE SOUS-COUCHE THERMOSOUDÉE**

IKO COMMERCIALE®
Spécifiez *en toute* Confiance.

**Torchflex TP-180-FF-Base** satisfait aux exigences de la norme CSA A123.23 Type B, Grade 3.

ISO 9001 - 2015 USINE CERTIFIÉE

*Veuillez consulter le représentant technique IKO de votre secteur pour connaître les pentes spécifiques acceptables.*

| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉS | NORME | MÉTHODE D'ESSAI | PERFORMANCES TYPIQUES |
|---|---|---|---|---|
| Énergie de déformation, (avant et aprés conditionnement à la chaleur), @ 23°C (73,4°F) SM / ST : | kN/m (lbf/in) | CSA A123.23 | CSA A123.23 | > 5,5 (> 31) |
| Énergie de déformation, (avant et aprés conditionnement à la chaleur), @ -18°C (0°F) SM / ST : | kN/m (lbf/in) | CSA A123.23 | CSA A123.23 | > 3,0 (> 17) |
| Charge maximum, (avant et aprés conditionnement à la chaleur), @ 23°C (73,4°F) SM / ST : | kN/m (lbf/in) | CSA A123.23 | ASTM D5147 | > 9,7 (> 55) |
| Charge maximum, (avant et aprés conditionnement à la chaleur), @ -18°C (0°F) SM / ST : | kN/m (lbf/in) | CSA A123.23 | ASTM D5147 | > 12 (> 68) |
| Élongation à Charge Maximum, (avant et aprés conditionnement à la chaleur), @ 23°C (73,4°F) SM / ST : | % | CSA A123.23 | ASTM D5147 | > 22 |
| Élongation à Charge Maximum, (avant et aprés conditionnement à la chaleu), @ -18°C (0°F) SM / ST : | % | CSA A123.23 | ASTM D5147 | > 7 |
| Élonfation ultime, (avant conditionnement à la chaleur), @ 23°C (73,4°F) SM / ST : | % | CSA A123.23 | ASTM D5147 | > 41 |
| Scellabilité des ongles : | – | ASTM D1970 | ASTM D7349 | Passe |
| Masse par unité de surface : | g/m² (lb/pi²) | CSA A123.23 | ASTM D5147 | 2600 (0,53) |
| Stabilité Dimensionnelle : | % | CSA A123.23 | ASTM D5147 | < 1,0 |
| Flexibilité à basse température : | °C (°F) | CSA A123.23 | ASTM D5147 | < -18 (< 0,4) |
| Stabilité du composé : | °C (°F) | CSA A123.23 | ASTM D5147 | > 102 (> 215) |
| Résistance au poinçonnement : | - | CSA A123.23 | CSA A123.23 | Passe |

Les produits d'IKO sont conformes aux normes de l'industrie de la juridiction dans laquelle ils sont vendus par IKO. Les résultats des tests numériques répertoriés dans le présent document, le cas échéant, se rapportent uniquement aux échantillons testés et aux normes et procédures répertoriées dans le présent document. IKO ne garantit pas que chaque produit IKO, lors de tests similaires, révélera un résultat identique à ceux indiqués ici. IKO n'accepte aucune responsabilité pour tout problème ou conséquence de l'utilisation de tests numériques.



© 2025 IKO Commerciale • Tous droits réservés. 