# TorchTape[MC] 180-FF

**BANDES DE RENFORT THERMOSOUDÉE POUR TOITURE**

IKO COMMERCIALE®

Spécifiez *en toute* Confiance.

N° D'ARTICLE : **7750200, 7750201**

ROULEAUX PAR PALETTE :

**168 mm (6,6 po) 180**

**335 mm (13,2 po) 90**

DIMENSIONS DE LA PALETTE :

**132 cm x 112 cm (52 po x 44 po)**

LONGUEUR : **10 m (33 pi)**

LARGEUR : **168 mm (6.6 po)**

**335 mm (13.2 po)**

ÉPAISSEUR : **3.0 mm (118 mil)**

Remarque : toutes les valeurs déclarées sont nominales.

Souplesse exceptionnelle par temps froid et résistance à l'humidité. Utilisez les bandes de renfort pour toiture TorchTape 180-FF de IKO lors de votre prochain projet de toiture commerciale.

- RENFORCÉES
- RÉSISTANTES À L'HUMIDITÉ

# TorchTape 180-FF

**BANDES DE RENFORT THERMOSOUDÉE POUR TOITURE**

### Durables

Les Bandes de renfort pour toiture TorchTape 180-FF sont renforcées d'une armature de polyester non tissé durable et enduite de bitume modifié au SBS. Elles ont une excellente élasticité, résistent à l'humidité et demeurent exceptionnellement flexibles par temps froid.

### Disponible en deux largeurs

Les Bandes de renfort pour toiture TorchTape 180-FF protègent contre l'intrusion de l'eau et des intempéries. Elles sont disponibles en deux largeurs : 168 mm (6,6 po) et 335 mm (13,2 po).

### Film micro-perforé des deux côtés.

Les deux faces des Bandes de renfort pour toiture TorchTape 180-FF sont recouverts d'un film micro-perforé. Le film de surface se dissout lorsque les membranes de finition sont soudées dessus, alors que la pellicule de la sous-face se dissout sous l'action du chalumeau sur le substrat. Utilisées entre autres, pour former un joint étanche entre la membrane de sous-couche et les solins métalliques.

© 2024 IKO Commerciale • Tous droits réservés. 

# TorchTape[MC] 180-FF

**BANDES DE RENFORT THERMOSOUDÉE POUR TOITURE**

IKO COMMERCIALE®

Spécifiez *en toute* Confiance.

Lorsqu'elles sont utilisées avec une membrane de finition, les Bandes pour toiture **TorchTape 180-FF** de IKO satisfont aux exigences de la norme CSA A123.23 Type B, Grade 3.

ISO 9001:2015 USINE CERTIFIÉE

*Veuillez consulter le représentant technique IKO de votre secteur pour connaître les pentes spécifiques acceptables.*

| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉS | NORME | MÉTHODE D'ESSAI | PERFORMANCES TYPIQUES |
|---|---|---|---|---|
| Énergie de déformation, (avant et aprés conditionnement à la chaleur), @ 23°C (73,4°F) SM / ST : | kN/m (lbf/in) | CSA A123.23 | CSA A123.23 | > 5,5 (> 31) |
| Énergie de déformation, (avant et aprés conditionnement à la chaleur), @ -18°C (0°F) SM / ST : | kN/m (lbf/in) | CSA A123.23 | CSA A123.23 | > 3,0 (> 17) |
| Charge maximum, (avant et aprés conditionnement à la chaleur), @ 23°C (73,4°F) SM / ST : | kN/m (lbf/in) | CSA A123.23 | ASTM D5147 | > 9,7 (> 55) |
| Charge maximum, (avant et aprés conditionnement à la chaleur), @ -18°C (0°F) SM / ST : | kN/m (lbf/in) | CSA A123.23 | ASTM D5147 | > 12 (> 68) |
| Élongation à Charge Maximum, (avant et aprés conditionnement à la chaleur), @ 23°C (73,4°F) SM / ST : | % | CSA A123.23 | ASTM D5147 | > 22 |
| Élongation à Charge Maximum, (avant et aprés conditionnement à la chaleu), @ -18°C (0°F) SM / ST : | % | CSA A123.23 | ASTM D5147 | > 7 |
| Élonfation ultime, (avant conditionnement à la chaleur), @ 23°C (73,4°F) SM / ST : | % | CSA A123.23 | ASTM D5147 | > 41 |
| Masse par unité de surface : | g/m² (lb/pi²) | CSA A123.23 | ASTM D5147 | 2600 (0,53) |
| Stabilité Dimensionnelle : | % | CSA A123.23 | ASTM D5147 | < 1,0 |
| Flexibilité à basse température : | °C (°F) | CSA A123.23 | ASTM D5147 | < -18 (< 0,4) |
| Stabilité du composé : | °C (°F) | CSA A123.23 | ASTM D5147 | > 102 (> 215) |
| Résistance au poinçonnement : | - | CSA A123.23 | CSA A123.23 | passe |

Les produits d'IKO sont conformes aux normes de l'industrie de la juridiction dans laquelle ils sont vendus par IKO. Les résultats des tests numériques répertoriés dans le présent document, le cas échéant, se rapportent uniquement aux échantillons testés et aux normes et procédures répertoriées dans le présent document. IKO ne garantit pas que chaque produit IKO, lors de tests similaires, révélera un résultat identique à ceux indiqués ici. IKO n'accepte aucune responsabilité pour tout problème ou conséquence de l'utilisation de tests numériques.



© 2024 IKO Commerciale • Tous droits réservés.