

# Protectoboard™ de 6 mm (1/4")

PLACA DE REVESTIMIENTO DE TECHO COMERCIAL

NÚMERO DE STOCK:

0910003, 0910006, 0910033

TABLAS POR PALET: 122 cm x 244 cm

(4 pies x 8 pies) - 60

122 cm x 152 cm (4 pies x 5 pies): 85

122 cm x 122 cm (4 pies x 4 pies): 110

TAMAÑO DEL PALET: 122 cm x 244 cm

(4 pies x 8 pies)

122 cm x 152 cm (4 pies x 5 pies)

122 cm x 122 cm (4 pies x 4 pies)

LONGITUD: 0910003: 244 cm (8 pies)

0910006: 152 cm (5 pies)

0910033: 122 cm (4 pies)

ANCHO: 122 cm (4 pies)

GROSOR: 6 mm (1/4")

PESO: 122 cm x 244 cm

(4 pies x 8 pies) - 31,2 kg (68,8 lb)

122 cm x 152 cm (4 pies x 5 pies)

- 19,5 kg (43 lb)

122 cm x 122 cm (4 pies x 4 pies)

- 15,6 kg (34,4 lb)

Nota: Todos los datos indicados son nominales.



# IKO

## COMMERCIAL®

Specify with Confidence.



Ya sea que la use para aplicaciones de techado o impermeabilización, deje que la placa de revestimiento Protectoboard de IKO trabaje por usted en su próximo proyecto de construcción comercial.

## Protectoboard de 6 mm (1/4")

PLACA DE REVESTIMIENTO DE TECHO COMERCIAL

### Alta fortaleza

Protectoboard de 6 mm (1/4") está compuesto por un centro asfáltico reforzado con minerales, inserto entre dos capas de manta de fibra de vidrio de refuerzo y de alta fortaleza.

### Otros usos

Protectoboard también puede aplicarse como placa de protección para la impermeabilización de plataformas de podio y puente, paredes verticales y estacionamientos.

### Aplicaciones de techado versátiles

Protectoboard se puede utilizar como una placa de superposición en cualquier sistema de techo convencional, ya sea en un ensamblaje de techo invertido, como el sustrato nuevo de betún modificado o para la aplicación de fieltro y asfalto de cuatro capas.



- RESISTENCIA EXTRAORDINARIA
- ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

# Protectoboard™ de 6 mm (1/4")

PLACA DE REVESTIMIENTO  
DE TECHO COMERCIAL



# IKO

## COMMERCIAL®

Specify with Confidence.

### ISO 9001:2008. INSTALACIÓN REGISTRADA

Comuníquese con un representante técnico de IKO para conocer  
los requisitos específicos para las pendientes.

| CARACTERÍSTICAS                        | UNIDADES | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA | RENDIMIENTO TÍPICO |
|----------------------------------------|----------|----------------|------------------|--------------------|
|                                        |          |                |                  | 6 mm (1/4")        |
| Tolerancia de grosor:                  | %        | CSA A123.25    | ASTM C209        | Aprobado           |
| Tolerancia del ancho y la longitud:    | mm       | CSA A123.25    | ASTM C209        | Aprobado           |
| Tolerancia de la cuadratura:           | mm       | CSA A123.25    | ASTM C550        | Aprobado           |
| Tolerancia de la rectitud:             | mm       | CSA A123.25    | ASTM C550        | Aprobado           |
| Estabilidad dimensional (máx.):        | %        | CSA A123.25    | ASTM D2126       | < 1.0              |
| Flujo de plástico:                     | mm       | CSA A123.25    | ASTM C209        | < 2.5              |
| Contenido de asfalto (peso/peso):      | %        | CSA A123.25    | ASTM D545        | > 20               |
| Carga máxima a los 23 °C (73,4 °F) MD: | N        | CSA A123.25    | ASTM C209        | > 700              |

La información de esta hoja informativa del producto se fundamenta en datos que se consideran verdaderos y precisos, según pruebas de laboratorio y mediciones de productos, y se ofrece únicamente a fin de su evaluación, investigación y verificación por parte del usuario. Ningún dato contenido en este documento representa una garantía por la cual el fabricante pueda ser considerado responsable legalmente. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier suposición o mala interpretación que el lector pueda formular.