

# Adhésif S.A.M. de IKO

ADHÉSIF POUR MEMBRANE  
AUTOCOLLANTE



# COMMERCIALE

Spécifiez en toute Confiance.



## Adhésif S.A.M. de IKO

ADHÉSIF POUR MEMBRANE AUTOCOLLANTE

N° D'ARTICLE : 1850032

EMBALLAGE : **Seau de 17 L (4.49 gal)**

DIMENSIONS DE LA PALETTE :

**122 cm x 102 cm (48 po x 40 po)**

QUANTITÉ PAR PALETTE :

**36 (2 seaux par boîte)**

COULEUR : **Or**

RENDEMENT EN SURFACE : **3 à 6 m<sup>2</sup>/L**

Remarque : toutes les valeurs déclarées sont

Produit exceptionnel, à séchage rapide, utilisé avec les membranes autocollantes. Utilisez l'Adhésif S.A.M. de IKO lors de votre prochain projet de toiture commerciale.

- EXCELLENTE ADHÉRENCE
- POLYVALENT

### Polyvalent

L'Adhésif S.A.M. de IKO est un conditionnant de surface pour les membranes bitumineuses autocollantes et convient à la plupart des substrats, dont le bois, le fibre de verre et les panneaux de placoplâtre, la maçonnerie, le béton et le métal.

### Idéal pour les surfaces verticales et horizontales

L'Adhésif S.A.M. offre une excellente adhérence lors de l'application et est très efficace sur les surfaces, tant horizontales que verticales. Le temps de séchage réel dépend de la température ambiante et de l'humidité, un temps d'attente minimum de 30 minutes est nécessaire. La membrane doit être appliquée dans les 4 heures suivant l'apprêt du substrat.

### Sèche rapidement et se nettoie facilement

L'Adhésif S.A.M. de IKO est un produit de préparation de surface à base de solvant et à séchage rapide destiné à être utilisé avec les membranes de toiture autocollantes de IKO ou les membranes AquaBarrier<sup>MC</sup> autocollantes de IKO. Tous les substrats doivent être propres, secs et exempts de poussière, de saleté, d'huile et de graisse. L'Adhésif S.A.M. de IKO se nettoie facilement avec de l'essence minérale.

### Facile à appliquer

L'Adhésif S.A.M. de IKO peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur mécanique.

# Adhésif S.A.M. de IKO

ADHÉSIF POUR MEMBRANE  
AUTOCOLLANTE



# COMMERCIALE

Spécifiez en toute Confiance.

**L'Adhésif S.A.M. de IKO** doit toujours être utilisé dans un environnement adéquatement ventilé et conservé à l'écart de toute source d'inflammation.

Tous les règlements locaux et toutes les précautions en matière de santé et sécurité doivent être suivis lorsque les produits IKO sont utilisés. Consultez aussi la fiche signalétique n° 1147.

Les bonnes pratiques en matière de construction recommandent de s'assurer que la surface d'application est apprêtée adéquatement pour faire adhérer la membrane. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter les « Services techniques de IKO ».

Veuillez consulter le représentant technique IKO de votre secteur pour connaître les pentes spécifiques acceptables.



CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEUR NOMINALE
Densité relative :	Kg/L	0.80
Solides :	%wt./wt.	35-40
Viscosité à 25°C :	cP	200-400
Rendement en surface :	m <sup>2</sup> /L (pi <sup>2</sup> /gal)	3 à 6 (122 à 244)
Température d'application :	°C (°F)	-10 à 40 (14 à 104)
Point d'éclair :	Minutes	30*

\* Le temps de séchage réel dépend de la température ambiante et de l'humidité pendant l'application, mais nécessite un minimum de 30 minutes pour le temps d'évaporation. Les données contenues dans la présente fiche technique, qui résultent d'essais en laboratoire et de mesures en cours de production, sont réputées être exactes et fiables et sont fournies aux utilisateurs aux seules fins d'examen, d'étude et de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d'honorer. Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard de toute supposition ou erreur d'interprétation de la part du lecteur.