

# Adhésif Millennium IKO PG-1, Catégorie Pompe, en 2 Parties

ADHÉSIF POUR TOITURE

N° D'ARTICLE : 5 gal - 1AD0002 (Partie 1),

1AD0003 (Partie 2)

15 gal - 1AD0006 (Partie 1)

1AD0007 (Partie 2)

50 gal - 1AD0004 (Partie 1)

1AD0005 (Partie 2)

BOÎTES PAR PALETTE :

1AD0002, 1AD0003 = 36 boîtes (18 chaque)

1AD0006, 1AD0007 = 4 sets (4 chaque)

1AD0004, 1AD0005 = 2 sets (2 chaque)

DIMENSIONS DE LA PALETTE :

132 cm x 102 cm (52 po x 40 po)

EMBALLAGE : 18,9 l (5 gal.), 56,7 L (15 gal),

189 L (50 gal)

COULEUR : Blanc cassé – ambre clair

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

DU PRODUIT : >-4°C (25°F)

DURÉE DE VIE UTILE : 18 mois à partir  
de la date de fabrication

Remarque: toutes les valeurs déclarées sont nominales.



# IKO® COMMERCIAL



L'adhésif Millennium d'IKO PG-1 en 2 parties, pour les isolants, est un produit d'application rapide et facile, sans solvant, qui sèche en quelques minutes. Pour vos prochains travaux de couvertures commerciales, pensez à l'adhésif Millennium.

## Adhésif Millennium IKO PG-1, Catégorie Pompe, en 2 Parties

ADHÉSIF POUR TOITURE

### Prise rapide

La trousse d'adhésif millennium d'IKO, catégorie pompe-1, est un produit livré en deux parties, très élastomérique à base d'uréthane et à faible expansion, qui ne contient aucun solvant et sèche en quelques minutes.

### Application facile

Le processus d'applicateur élimine les erreurs dues à un mauvais mélange. L'application est rapide et simple, et permet une économie de main-d'œuvre appréciable.

**Ne pas appliquer à des températures de moins de -4°C (25°F).**

### Tout usage

L'adhésif Millennium d'IKO est conçu pour coller des panneaux isolants approuvés.

### Emballage pratique

L'adhésif millennium d'IKO en deux parties pour isolants est emballé en deux parties que l'on mélange sur le chantier et que l'on épand au moyen d'un chariot à pompe à basse pression approuvé, résultant en une application constante et de grande qualité à tout coup.



- APPLICATION RAPIDE ET FACILE
- SANS SOLVANT

# Adhésif Millennium IKO PG-1, Catégorie Pompe, en 2 Parties

ADHÉSIF POUR TOITURE



# COMMERCIAL



Il n'est pas approuvé d'utiliser l'adhésif Millennium avec des panneaux de fibres de bois. Veuillez contacter les services techniques d'IKO pour plus d'informations.

*Veuillez consulter le représentant technique IKO de votre secteur pour connaître les pentes spécifiques acceptables.*

| CARACTÉRISTIQUES  | UNITÉS                            | VALEUR NOMINALE                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| Composés organiques volatils (COV) :  | L/g                               | <5                              |
| Température d'application du produit :  | °C (°F)                           | >-4 (25)                        |
| Température d'entreposage du produit<br>(24 heures avant l'emploi) :                        | °C (°F)                           | 22 (70) <sup>2</sup>            |
| Pouvoir couvrant (établi sur la base<br>de 18,9 L (5 gal) de chaque partie) <sup>1</sup> :  | m <sup>2</sup> (pi <sup>2</sup> ) | 232 - 279 (2 500 - 3 000)       |
| Pouvoir couvrant (établi sur la base<br>de 56,7 L (15 gal) de chaque partie) <sup>1</sup> : | m <sup>2</sup> (pi <sup>2</sup> ) | 697 - 836 (7 500 - 9 000)       |
| Pouvoir couvrant (établi sur la base<br>de 189 L (50 gal) de chaque partie) <sup>1</sup> :  | m <sup>2</sup> (pi <sup>2</sup> ) | 2 323 - 2 787 (25 000 - 30 000) |

<sup>1</sup>L'estimation du pouvoir couvrant indique la surface totale en pieds carrés d'isolant fixé. Les taux sont calculés en fonction d'une application en rubans espacés de 30 cm (12 po) afin d'obtenir la couverture appropriée.

<sup>2</sup>Ne pas laisser le produit exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures supérieures à 32°C (90°F). Protéger du gel.

Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou détrempées. Les surfaces de travail doivent être propres, sèches, exemptes de saletés, de poussières, de débris, d'huile, de gravier détaché ou incrusté, d'enduits non adhérents, de membranes endommagées ou d'autres contaminants pouvant résulter en une surface en mauvais état ou inégale.

L'emploi du produit est déconseillé sur les panneaux isolants supérieurs à 1,2 m x 1,2 m (4 pi x 4 pi).

Ne pas utiliser de panneaux isolants gauchis ou tordus. Tous les panneaux isolants doivent reposer à plat sur la surface du toit.

À mesure que l'on étend l'adhésif, le laisser commencer à gonfler, puis placer les panneaux isolants dans l'adhésif. Avant la pose des panneaux, ne pas laisser une peau se former sur l'adhésif.

REMARQUE : un bourrelet d'adhésif fraîchement appliqué de 1,3 cm à 1,9 cm (1/2 po à 3/4 po) de large gonflera pour atteindre 5,1 cm à 7,6 cm (2 po à 3 po) au-dessus du substrat. Les taux de couverture peuvent varier selon que la surface est irrégulière ou rugueuse.

Consulter un représentant des Services techniques d'IKO avant d'appliquer ce produit ailleurs que sur une construction neuve.

Consulter la fiche signalétique no. 1148 pour tous renseignements sur la sécurité du produit.

Les données contenues dans le présent document sont réputées être exactes et fiables, et ont été établies en fonction d'essais internes périodiques et de mesures en cours de production. Cette information est fournie aux utilisateurs aux seules fins d'examen, d'étude et de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d'honorer.