

HyKote™ Imprimación inhibidora de óxido

IMPRIMACIÓN DE METAL



IKO

COMERCIAL®

Especifique con confianza.



HyKote Imprimación inhibidora de óxido

IMPRIMACIÓN DE METAL

Un inhibidor de óxido robusto para techos de metal galvanizado que debe aplicarse antes de aplicar los recubrimientos para techos de SEBS de HyKote.

Productos destacados

- Se seca formando una magnetita resistente, permanente y que no se oxida.
- Reacciona con el óxido para crear una nueva superficie protegida de larga duración que evita una mayor oxidación.
- No contaminante, no tóxico y no corrosivo.
- Sin restricciones de envío.
- Mejora la adherencia al sustrato.
- A base de agua, lo que permite una fácil limpieza.
- Bajo COV.
- Puede utilizarse en metal oxidado o no oxidado.
- Crea un sustrato adecuado para el recubrimiento con la masilla pulverizable para revestimientos de techos HyKote 1000, 5000 o la masilla de reparación Labor Sav'R de HyKote.

NO. DE INVENTARIO:
20-RIP-05

COLOR:
White

TAMAÑO/EMBALAJE:
Cubo de 5 galones

SUSTRATOS:
Metal galvanizado nuevo o existente.

Si tienes preguntas sobre la aplicación sobre otros sustratos, ponte en contacto con el departamento de Servicios técnicos.



Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar seca, limpia y libre de sustancias extrañas. Utiliza un cepillo de alambre para eliminar la pintura, las escamas de óxido sueltas y las acumulaciones pesadas, y dejar solo una base oxidada.
- IMPORTANTE: Elimina todo el aceite, grasa, sal o productos químicos solubles en agua con un limpiador detergente de alta potencia. Enjuaga con agua limpia y deja que el área se seque por completo.
- Deja que los techos metálicos nuevos envejezcan durante un mínimo de 6 meses antes de la aplicación.
- Cualquier condición de agua estancada debe remediarse antes de la aplicación.

Aplicación:

- Para obtener los mejores resultados, aplicar con el equipo de pulverización adecuado. Las superficies más pequeñas pueden aplicarse con brocha o rodillo.
- Mide la cantidad estimada necesaria para la aplicación en un recipiente limpio.
- Se recomienda utilizar guantes de goma o látex, y protección ocular. Se pueden colocar lonas u otros materiales duraderos para proteger las zonas adyacentes de posibles daños.
- Aplicar a temperaturas ambiente superiores a 10°C (50°F).
- Para una máxima penetración en zonas muy oxidadas, aplica Rust Inhibitive Primer de HyKote en la superficie utilizando un cepillo de cerdas sintéticas.

Tasa de cobertura:

- Aplica 2 capas finas de 4 mils húmedos cada una, a razón de 400 pies cuadrados por galón. Aplica la segunda capa en sentido transversal a la primera, y en las 1-2 horas siguientes a la primera capa.

Tiempo de secado:

4-6 horas en condiciones ambientales normales.
Deja transcurrir un mínimo de 24 horas antes de aplicar la masilla pulverizable de HyKote 1000, 5000 o el revestimiento para techos Labor Sav'R de SEBS.

Limpieza:

Todo el equipo, incluidos los pulverizadores, las brochas y los rodillos, debe limpiarse inmediatamente después de terminar el trabajo. Limpiar con agua limpia tibia y detergente para vajilla. No dejes que la imprimación se seque en las herramientas ni en el equipo; una vez seca, no se puede quitar.

Si usted tiene preguntas en mayor en torno a la aplicación o el equipo, sírvase ponerse en contacto con los Servicios Técnicos en ikotechusa@iko.com or ikotechcanada@iko.com

Limitaciones

No aplicar por debajo de 10°C (50°F) ni cuando se prevea lluvia. Las aplicaciones durante períodos de baja temperatura o alta humedad (nivel máximo de humedad: 85 %) prolongarán el tiempo de secado. Deja secar el revestimiento durante cuatro horas antes de exponerlo a la lluvia, al rocío intenso o a temperaturas inferiores a 10°C (50°F).

Storage and Handling:

Almacenar entre 4,5°C (40°F) y 38°C (100°F). **No dejar que se congele el producto.** Mantén los materiales en sus envases originales sin abrir, con todas las etiquetas intactas y legibles. Almacena los contenedores sobre palés en una zona cubierta o a la sombra. La vida útil del material almacenado correctamente es de 24 meses. Para más información sobre seguridad y salud, consulta la ficha de datos de seguridad de este producto.

Información técnica:

ASPECTO:	Blanco lechoso.
SÓLIDOS:	46-50 % del peso
PESO/GALÓN:	8.6-8.7 lbs
VOC:	>50 g/L
GROSOR DE LA PELÍCULA SECA:	1 mil de espesor de película seca (probado con una tasa de cobertura de 700 pies cuadrados por galón)
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	500 hours @ 2 mil DFT (ASTM B 117)

A nuestro leal saber y entender, y sujetos a cambios sin previo aviso, los valores o datos técnicos aquí contenidos son veraces y exactos en la fecha de su publicación. Las instrucciones y recomendaciones de aplicación contenidas en este documento se basan en nuestro conocimiento de los productos cuando se almacenan, manipulan y aplican correctamente en condiciones normales, pero no se ofrece ni debe inferirse ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a los mismos o con respecto a cualquier valor o declaración realizada en este documento, ni se afirma que el producto adquirido se haya probado individualmente para cumplir con estas normas. Las pruebas se realizan internamente de forma aleatoria y periódicamente en laboratorios independientes con fines de homologación o clasificación. La aceptación, compra y selección de estos productos son responsabilidad exclusiva del comprador, su agente o su cliente. Los usuarios deben probar este producto para determinar su aceptabilidad e idoneidad para el uso previsto. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por la cobertura, el rendimiento o las lesiones resultantes del uso. La responsabilidad, en su caso, se limita a la sustitución del producto. La garantía estándar es una garantía limitada de materiales de 12 meses. NO SE CONCEDE, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL, LEGAL O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS LA COMERCIABILIDAD Y LA IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.