

Rubans AcrylicStick^{MC} SA

**RUBANS DE RECOUVREMENT
AUTOCOLLANTS, IMPERMÉABLES
ET NE NÉCESSITANT PAS
DE COUCHE D'APPRÊT**

N° D'ARTICLE : 7850131, 7850132,
7850133, 7850134, 7850135

ROULEAUX PAR BOÎTE : 16 (4 po), 12 (6 po),
8 (9 po), 4 (12 po), 4 (18 po)

BOÎTES PAR PALETTE : Minimum 10

BOÎTES PAR PALETTE MIXTE B.E. :
Minimum 10

LONGUEUR : 22,86 m (75 pi)

LARGEUR :

7850131 - 102 mm (4 po)

7850132 - 152 mm (6 po)

7850133 - 229 mm (9 po)

7850134 - 305 mm (12 po)

7850135 - 457 mm (18 po)

ÉPAISSEUR : 0,25 mm (10 mils)

POIDS PAR SUPERFICIE :
0,30 kg/m² (0,06 lb/pi²)

Remarque : toutes les valeurs déclarées sont nominales.



Autocollants, imperméables
et ne nécessitant pas
de couche d'apprêt. Les
Rubans AcrylicStick SA vous
aident à mener à bien votre
prochain projet.

Rubans AcrylicStick SA

**RUBANS DE RECOUVREMENT AUTOCOLLANTS,
IMPERMÉABLES ET NE NÉCESSITANT PAS DE
COUCHE D'APPRÊT**

Autocollants

Les Rubans AcrylicStick SA de IKO sont autocollants et imperméables, ne nécessitent pas de couche d'apprêt et offrent une performance supérieure pour les systèmes muraux requérant un pare-air/pare-vapeur.

Usage multiple

Durables, renforcés et conçus pour être polyvalents, les Rubans AcrylicStick SA de IKO peuvent être posés sur tous les substrats courants (gypse, OSB, béton, blocs de béton, contreplaqué). Ces Rubans sont offerts en largeurs de 4 po, 6 po, 9 po, 12 po et 18 po. Les rubans peuvent aussi être utilisés conjointement avec la construction murale de coffrage à béton isolé (CBI).

Durabilité accrue

Les Rubans AcrylicStick SA de IKO sont constitués de polyéthylène haute densité (PEHD) recouvert d'acrylique servant d'agent adhésif. Cet adhésif acrylique, sensible à la pression, offre une très haute qualité d'adhérence pour différents types de substrat et élimine l'usage d'apprêt, ce qui fait réaliser des économies de main-d'œuvre.

Convient parfaitement aux détails de solins

Les Rubans AcrylicStick SA de IKO sont conçus pour les zones de détail spéciales, comme les fenêtres, les portes, les puits de lumière, les systèmes de revêtement métallique et sous les parements aux angles rentrants et saillants.

- SANS APPRÊT
- AUTOCOLLANTE
- ÉCONOMIQUE

Rubans AcrylicStick^{MC} SA

RUBANS DE RECOUVREMENT
AUTOCOLLANTS, IMPERMÉABLES
ET NE NÉCESSITANT PAS
DE COUCHE D'APPRÊT



IKO

COMMERCIALE[®]

Spécifiez en toute Confiance.

Pour des performances optimales, les rubans doit être entreposée dans son emballage d'origine à une température entre 15°C & 25°C avec une humidité relative de 30% à 50%.

Pour plus de détails, consultez les Directives d'installation de IKO, à IKO.COM/COMM/FR.

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEUR NOMINALE	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance à la rupture (SM/ST) :	MPa	51/50	ASTM D412
Élongation à la rupture (SM/ST) :	%	18/21	ASTM D412
Flexibilité à basse température (-29°C) :	–	✓	ASTM D1970
Stabilité thermique (fluage à 110°C) :	–	✓	ASTM D1970
Pelage des joint (dos à dos) :	N/mm	0,29	ASTM D1876
Résistance au pelage (bloc de béton/gypse/contreplaqué) :	N/mm	1,06/0,65/0,67	ASTM D903
Perméabilité à l'air (à 75 Pa) :	L/s-m ²	< 0,02	CAN/ULC S741 and ASTM E2178
Taux de transmission de la vapeur d'eau (TTVE) (Procédure A/B) :	ng/Pa-s-m ²	5/10	ASTM E96
Résistance de perméabilité à l'air :	–	✓	ASTM E2357
Classification,du taux de fuite d'air :	–	A1	CAN/ULC S742
Étanchéité autour des clous :	–	✓	ASTM D1970, ASTM D7349
Adhérence à la traction (béton/gypse/OSB/EPS/métal) :	kPa	118/93/165/163/327	ASTM D7234
Température d'application :	°C	-20 – 50	–
Température de service :	°C	-40 – 90	–
Temps d'exposition aux UV* :	Journées	180	–
Résistance à l'eau (béton/OSB/PS/métal) :	–	✓	AATCC 127
Propagation de la flamme/développement de fumée :	–	FSR 15/SDC 50	CAN/ULC S102

*Ce produit n'est pas conçu pour une exposition aux UV au-delà du nombre de jours indiqué. Ce laps de temps, devrait toujours être prévu dans le calendrier de construction. Les données contenues dans la présente fiche technique, qui résultent d'essais en laboratoire et de mesures en cours de production, sont réputées être exactes et fiables et sont fournies aux utilisateurs aux seules fins d'examen, d'étude et de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d'honorer. Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard de toute supposition ou erreur d'interprétation de la part du lecteur.