

# BULLETIN

Mises à jour · Actualités et informations

Septembre 2012

Révision : Novembre 2017

## Recommandations d'ordre général de IKO concernant le stockage

IKO recommande les procédures de stockage décrites dans les tableaux ci-dessous afin de minimiser les risques d'endommagement du produit et d'assurer une performance du produit optimale pendant le stockage puis au cours de la pose sur le toit.

### Stockage sur le chantier et sur le toit

Type de produit (en palette) (emballage d'origine scellé)	Recouvert d'une bâche	Ne pas empiler les palettes	Stocker en position verticale	Stocker avec la lisière en haut	Maintenir à l'ombre par temps chaud (plus de 27 °C)	Maintenir au chaud par temps froid (moins de 5 °C)	Remarques
Feutres (Organiques/inorganiques)	X	X	X				
Torchflex/Modiflex	X**	X	X	X			
Revêtement étanchéité autoadhésif SBS	X**	X	X	X	X	X	Stocker entre 7° et 27 °C
Pare-vapeur Kraft	X	X					
Polyisocyanurate	X						Inciser les extrémités de l'emballage et couvrir d'une bâche
Protectoboard	X	X					Inciser les extrémités de l'emballage et couvrir d'une bâche
Protectobase	X	X					
ShieldBase	X	X					
Asphalte (en baril)	X	X	X		X		
EasyMelt 200		X			X		
Adhésif SAM IKO		X	X		X	X	Stocker entre 5° et 27 °C
Apprêt Mod-Bit IKO		X	X		X	X	Stocker entre 5° et 27 °C
Apprêt asphalte IKO		X	X		X	X	Stocker entre 5° et 27 °C
ArmourReflect IKO		X	X		X	X	Stocker entre 5° et 27 °C
Adhésifs Cold Gold		X	X		X	X	Stocker entre 5° et 27 °C

\*\* Le produit ne doit être recouvert d'une bâche qu'après le retrait de l'emballage d'origine.

- Tous les produits doivent être stockés sur des palettes surélevées à 10 cm (4 po) au moins au-dessus de la surface du toit.
- Se reporter à la fiche signalétique du produit.\* Immediately repair any tears in packaging and/or properly cover material with waterproof tarp.

- Réparer immédiatement toute déchirure de l'emballage et/ou recouvrir correctement le produit d'une bâche étanche.
- Lors du stockage sur le toit, toujours tenir compte de l'effet des charges sur la structure et le platelage. Éviter de stocker des piles de matériaux sur le toit sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire.
- Stocker tous les matériaux de toiture dans un endroit sec et bien ventilé. Ne les enlever qu'en fonction des besoins pour la journée de travail.
- Pendant l'hiver, il est recommandé de stocker tous les produits en rouleaux à des températures au-dessus du point de congélation.
- Stocker les seaux d'adhésif et de mastic entre cinq (5) et vingt-sept (27) degrés Celsius (40 °F à 80 °F).
- Tous les matériaux endommagés pendant le stockage ou le transport et considérés comme défectueux doivent être retirés du chantier et remplacés.
- Par temps très venteux, ancrez les matériaux et ne laissez pas de piles de matériaux sur les chantiers.

### Stockage au point de distribution

Type de produit (en palette) (emballage d'origine scellé)	Stockage intérieur requis	Stocker en position verticale	Peut être empilé	Empilage maximum	Remarques
<b>PRODUITS EN ROULEAUX</b>					
<b>Feutres (Organiques/inorganiques)</b>	X	X	NON		
<b>Torchflex/Modiflex</b>		X	NON		
<b>Revêtement étanchéité autoadhésif SBS</b>	X	X	NON		Stocker entre 7° et 27 °C
<b>Pare-vapeur Kraft</b>	X		NON		
<b>ISOLANT + PANNEAU DE RECOUVREMENT</b>					
<b>Polyisocyanurate</b>	X		OUI	4	
<b>Protectoboard</b>			NON**		
<b>Protectobase</b>			NON**		
<b>ShieldBase</b>	X		NON**		
<b>PRODUITS EN ASPHALTE</b>					
<b>Asphalte (en baril)</b>			NON		Conserver sur une surface plane pour éviter que la pile ne s'effondre
<b>EasyMelt 200</b>			NON		Conserver sur une surface plane pour éviter que la pile ne s'effondre
<b>PRODUITS EN SEAU</b>					
<b>Adhésif SAM IKO</b>	X	X	OUI		Stocker entre 5° et 27 °C
<b>Apprêt Mod-Bit IKO</b>	X	X	OUI		Stocker entre 5° et 27 °C
<b>Apprêt Asphalte IKO</b>	X	X	OUI		Stocker entre 5° et 27 °C
<b>ArmourReflect IKO</b>	X	X	OUI		Stocker entre 5° et 27 °C
<b>Adhésifs Cold Gold</b>	X	X	OUI		Stocker entre 5° et 27 °C

\*\* Le produit peut être superposé temporairement pour le transport.

- Réparer immédiatement toute déchirure de l'emballage et/ou recouvrir correctement le produit d'une bâche étanche si le produit est laissé à l'extérieur.
- Lors du stockage des matériaux, toujours tenir compte de l'effet des charges sur la structure qui reçoit la palette.
- Stocker tous les matériaux de toiture de sorte qu'ils demeurent au sec et qu'ils ne s'endommagent pas.
- Pendant l'hiver, il est recommandé de stocker tous les produits en rouleaux à des températures au-dessus du point de congélation avant de les expédier sur les chantiers.
- Stocker les seaux d'adhésif et de mastic entre cinq (5) et vingt-sept (27) degrés Celsius (40 °F à 80 °F).
- Tous les matériaux endommagés pendant le stockage ou le transport et considérés comme défectueux ne devraient pas être expédiés sur le chantier.
- Par temps très venteux, ancrez les produits empilés stockés à l'extérieur (p. ex. polyisocyanurate)
- Stocker les matériaux sur une surface plane pour éviter qu'ils ne chutent. N'empilez pas des matériaux qui penchent.