

Masilla pulverizable de HyKote™

MASILLA PARA TECHOS DE SEBS



IKO

COMERCIAL®

Especifique con confianza.



Masilla pulverizable de HyKote

MASILLA PARA TECHOS DE SEBS

La masilla pulverizable de SEBS de HyKote es una masilla de estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS) flexible, de alto rendimiento, resistente a la perforación y de aplicación líquida. Ideal para su uso en diversas aplicaciones de restauración e impermeabilización, ofrece una protección duradera y hermética cuando se aplica sobre sistemas existentes.

Aspectos destacados del producto:

- Eficaz: diseñada y formulada específicamente para agilizar la aplicación por pulverización, sobre todo en techos de metal, durante la preparación de costuras horizontales y verticales, juntas de expansión, penetraciones, tapajuntas y cabezales de fijación.
- Fiable: la masilla SEBS pulverizable crea una membrana impermeabilizante resistente, monolítica y autoadhesiva.

NO. DE INVENTARIO:
10-SPMS-WH-05

COLOR:
Almendra

TAMAÑO/EMBALAJE:
Cubo de 5 galones

SUBSTRATES:
Asfalto modificado con estireno-butadieno-estireno (SBS) de superficie granulada o betún modificado con polipropileno atáctico (APP), metal galvanizado; también puede utilizarse sobre madera contrachapada, hormigón y sistema de impermeabilización de techos (BUR).

Si tienes preguntas sobre la aplicación sobre otros sustratos, ponte en contacto con el departamento de Servicios técnicos.



Preparación de la superficie:

- Inspecciona el sustrato para determinar su idoneidad antes de comenzar la aplicación.
- La superficie debe estar seca, limpia y libre de suciedad, óxido suelto y sustancias extrañas.
- Ciertas superficies pueden requerir lijado, raspado o decapado para garantizar una adhesión adecuada.
- Prepara el sustrato utilizando una imprimación de HyKote adecuada.
- Puede ser necesaria una prueba de adherencia para garantizar la compatibilidad con el sustrato existente.

Métodos de aplicación:

- Pulverizador o conjunto de tubos.

Instalación:

- Aplica el producto utilizando el equipo de pulverización o de montaje de tubos adecuado (métodos preferidos) a temperaturas ambiente superiores a 4 °C (40 °F). Si pulverizas, retira todos los filtros de la unidad de pulverización o de las pistolas pulverizadoras.
- Usa puntas de alta resistencia (XHD) sin difusor ni barra atomizadora. Los tamaños de las puntas van de 441 a 447, de 541 a 547 y de 641 a 647. Puede ser necesario ajustar las puntas en función de la pendiente y del producto.
- Mantén la varilla de pulverización durante la aplicación a no más de 12 pulgadas del sustrato objetivo con un 50 % de superposición y permite que el producto “FLUYA” Y SE “AUTONIVELE”. Pulveriza siempre en un ángulo recto “de arriba hacia abajo” o de 90 grados para mejorar el rendimiento.
- Hay algunas excepciones a esta regla, como en el caso de la aplicación de juntas verticales o de pie. Si interrumpes el trabajo de aplicación por 20 minutos o más, siempre vuelve a mezclar el producto para garantizar que los productos aditivos críticos permanezcan en suspensión.

NOTA: Para ampollas, separación extrema de la membrana (superior a 3/16") o áreas de reparación gravemente dañadas, usa la masilla Labor Sav'R Mastic de SEBS de HyKote y una tela scrim reforzada con poliéster.

Tasa de cobertura mínima:

- La superficie determina la tasa real. Aplicar en una sola capa a un mínimo de 42 mils húmedos por capa (1 galón por 24 a 28 pies cuadrados) para superficies con poca pendiente.
- El sustrato puede requerir más de una capa debido a su gravedad (por ejemplo, Alligating). El resultado es un revestimiento acabado con un mínimo de 21 mils secos.

- La tasa de encapsulación de sujetadores es de aproximadamente 250 unidades individuales por galón con un bulto de pulverización en cada unidad. Las superficies verticales suelen necesitar dos capas de 42 mils húmedos cada una.
- Un cubo de 5 galones cubre de 120 a 140 pies cuadrados en una capa por encima.

Limpieza:

Limpia los pulverizadores o el conjunto de tubos con alcoholes minerales comunes.

Si tienes preguntas sobre la aplicación o equipos, ponte en contacto con el departamento de Servicios técnicos.

Almacenamiento y manipulación:

Mantén los materiales en sus envases originales sin abrir, con todas las etiquetas intactas y legibles. **Almacena los contenedores sobre palés en una zona cubierta o protegida. Almacena en zonas donde la temperatura máxima no supere los 32°C (90°F) y a un mínimo de 4°C (40°F). No almacenes nunca los bidones en un entorno abierto sin utilizar una cubierta protectora adecuada a prueba de humedad, ya que la condensación o la lluvia, en determinadas condiciones, pueden infiltrarse y contaminar el contenido del bidón a través de las zonas del “tapón” y del anillo. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP AWAY FROM FLAME OR ANY OTHER SOURCE OF IGNITION.**

Para más información sobre seguridad y salud, consulta la ficha de datos de seguridad de este producto.

Información técnica:

Tiempo de secado:	4 a 6 horas (típico) con tiempo óptimo. No permitas ninguna flexión o tráfico peatonal durante al menos 24 horas o la masilla de curado podría romperse.
Caducidad (en envase cerrado):	2 años

A nuestro leal saber y entender, y sujetos a cambios sin previo aviso, los valores o datos técnicos aquí contenidos son veraces y exactos en la fecha de su publicación. Las instrucciones y recomendaciones de aplicación contenidas en este documento se basan en nuestro conocimiento de los productos cuando se almacenan, manipulan y aplican correctamente en condiciones normales, pero no se ofrece ni debe inferirse ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a los mismos o con respecto a cualquier valor o declaración realizada en este documento, ni se afirma que el producto adquirido se haya probado individualmente para cumplir con estas normas. Las pruebas se realizan internamente de forma aleatoria y periódicamente en laboratorios independientes con fines de homologación o clasificación. La aceptación, compra y selección de estos productos son responsabilidad exclusiva del comprador, su agente o su cliente. Los usuarios deben probar este producto para determinar su aceptabilidad e idoneidad para el uso previsto. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por la cobertura, el rendimiento o las lesiones resultantes del uso. La responsabilidad, en su caso, se limita a la sustitución del producto. La garantía estándar es una garantía limitada de materiales de 12 meses. NO SE CONCEDE, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL, LEGAL O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS LA COMERCIABILIDAD Y LA IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.