Surfaceur Metatech[MC]

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

IKO® COMMERCIALE®
Spécifiez *en toute* Confiance.

Surfaceur Metatech

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

N° de STOCK : **02418610**

QUANTITÉ : **10 kg (8,2 L)**

QUANTITÉ PAR PALETTE : **48 seaux**

DIMENSIONS DE LA PALETTE : **122 cm x 102 cm (48 in x 40 in)**

TAUX DE CONSOMMATION :
Lissage des chevauchements de non-tissé : 0,3 kg/m de coulée
Remplissage : 1,7 kg/L

COULEUR : **Gris galet**

Remarque : Toutes les valeurs indiquées sont nominales.
*Peut varier en fonction de la rugosité de la surface.

Le Surfaceur Metatech de IKO est un revêtement à deux composants à durcissement rapide à base de méthacrylates.

- SÉCHAGE RAPIDE
- LISSE LES CHEVAUCHEMENTS
- REMPLIT LES FISSURES ET LES JOINTS

Technologie PMMA de IKO

IKO, un chef de file mondial dans le domaine des toitures et de l'imperméabilisation, a mis à profit son expertise technologique mondiale en matière de toitures pour introduire en Amérique du Nord la toute dernière membrane d'imperméabilisation liquide pour toitures. Le Surfaceur Metatech de IKO est un matériau PMMA à deux composants à durcissement rapide qui convient parfaitement aux installations et aux réparations difficiles dans les endroits exigus.

Simplicité sans faille

Metatech Surfacer de IKO est un agent de surface à deux composants à durcissement rapide, à base de méthacrylates. Il est principalement utilisé pour préparer le support avant l'application des systèmes Metatech de IKO.

Idéal pour lisser les chevauchements

Le Surfaceur Metatech de IKO est utilisé pour remplir les petites fissures et les joints, ainsi que pour lisser les petites irrégularités. Le Surfaceur Metatech de IKO permet d'aplanir les chevauchements du renfort en Polyester de IKO dans la couche d'imperméabilisation.

.

© 2025 IKO Commercial • Tous droits réservés.

Surfaceur Metatech[MC]

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

IKO COMMERCIALE®
Spécifiez *en toute* Confiance.

Caractéristiques techniques :

PROPRIÉTÉ	UNITÉS	RÉSULTAT
Densité :	g/cm³	+/- 1.34
Dureté :	-	+/- 75

Rapport de mélange :

TEMPÉRATURE DU SUBSTRAT	POIDS DU CATALYSEUR METATECH DE IKO PAR SEAU DE 10 KG	POIDS DU CATALYSEUR METATECH DE IKO PAR LITRE (1 KG = 0,82 LITRE)
3°C (37,4°F) à 15°C (59°F)	400 G	40 g par litre
16°C (60,8°F) à 40°C (104°F)	200 G	20 g par litre
41°C (105,8°F) à 50°C (122°F)	100 G	10 g par litre

The temperature of the substrate shoud remain min. 3°C higher than the dew point during application and curing.

Temps de durcissement :

Durée de vie en pot :	+/- 15 min.
Résistance à la pluie :	+/- 30 min.
On peut marcher dessus après :	+/- 45 min.
Complètement durci après :	+/- 2 h.

Application:

Température de l'air :	-5°C - 35°C
Température du substrat :	3°C - 50°C
Température du produit :	3°C - 30°C

Les produits de IKO respectent les normes de l'industrie de la région où ils sont vendus par IKO. Les résultats numériques des essais indiqués dans le présent document, le cas échéant, se rapportent uniquement aux échantillons testés et aux normes et procédures indiquées dans le présent document. IKO ne garantit pas que chaque produit de IKO obtiendra, lors d'essais similaires, une note identique à celle qui est indiquée dans le présent document. IKO n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute question ou conséquence découlant de l'utilisation des tests numériques.

© 2025 IKO Commercial • Tous droits réservés.