



N.º DE INVENTARIO 4540XXX

Enero de 2022

## ARMOUR STARTER

Cada tira Armour Starter, que se empaqa con 21 tiras por paquete, se fabrica utilizando nuestras propias materias primas superiores para garantizar una calidad óptima del techado y es compatible con todas las tejas IKO Armourshake existentes. Se han añadido gránulos especiales que inhiben la formación de algas para brindar una resistencia a las algas de larga duración. Armour Starter se fabrica en un rango completo de mezclas de colores para hacer juego con la línea Armourshake. La información de instalación está impresa en el paquete con instrucciones fáciles de seguir. Se empaqa convenientemente en paquetes livianos fáciles de transportar. Esta teja cumple con las normas ASTM D3018 Clase A, ASTM D3462, ASTM D3161, ASTM E108 Clase A, CSA A123.5, y alcanza la norma FM 4473 de prueba de resistencia al impacto de clase 4.

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	VALOR NOMINAL	MÉTODO DE PRUEBA	LÍMITES ESTÁNDAR
CANTIDAD POR PALETA:	-	60	-	N/D
LONGITUDA:	mm (pulg.)	1000 (39 3/8)	-	± 3 (± 1/8)
ANCHO:	mm (pulg.)	336 (13 1/4)	-	± 3 (± 1/8)
SOLAPA DELANTERA:	mm (pulg.)	50 (2)	-	± 3 (± 1/8)
CANTIDAD POR PAQUETE:	-	21	-	-
COBERTURA POR PAQUETE:	lín. m. (lín. pies)	21 (68.9)	-	-
EXPOSICIÓN:	mm (pulg.)	152 (6)	-	± 3 (± 1/8)
RESISTENCIA AL CALOR:	-	APROBADO	*	90°C (192°F)

\* La muestra no exhibe deslizamiento ni goteo del revestimiento de betún cuando está suspendida verticalmente en un horno a 90°C (192°F) durante 2 horas.

Lea también la Hoja de información de material – MIS # 1713

*La información en esta hoja de Datos técnicos se basa en los datos considerados verdaderos y precisos, según los análisis de laboratorio y las medidas de fabricación, y se ofrece solamente con fines de consideración, investigación y verificación por parte del usuario. Ninguna parte del presente documento representa una garantía de la que el fabricante se pueda considerar legalmente responsable. El fabricante no asume ninguna responsabilidad de una interpretación errónea o suposición que el lector pueda formular.*