

# Asphalte - Type 2

BITUME OXYDÉ



# COMMERCIALE



N° D'ARTICLE : 0760083

QUANTITÉ PAR PALETTE : 12

DIMENSIONS DE LA PALETTE :

**102 cm x 133 cm (40 po x 53 po)**

DIMENSIONS : **100 lb**

Remarque : toutes les valeurs déclarées sont nominales.

Atténue l'accumulation d'humidité et s'applique facilement. Utilisez l'Asphalte de Type 2 de IKO (bitume oxydé) lors de votre prochain projet de toiture commerciale.

- RÉDUIT L'HUMIDITÉ AU MINIMUM
- POLYVALENT

## Asphalte - Type 2

BITUME OXYDÉ

### Imperméabilisation et hydrofugation

L'Asphalte de Type 2 de IKO est un matériau imperméabilisant qui a fait ses preuves. Il convient à des applications d'imperméabilisation et d'hydrofugation sélectionnées.

### Offert en vrac et en baril

Traité selon de rigoureuses normes de contrôle-qualité dans les cuves d'oxydation de IKO, ce produit est offert en vrac liquide et en barils de 100 lb.

### Polyvalent

L'Asphalte de Type 2 de IKO est un bitume oxydé conçu pour être utilisé avec les feutres organiques, les feutres de fibres de verre, les membranes de bitume modifiée, les isolants et les panneaux de support pour les toits à pentes de 0 à 1:12 (0 à 8 %).

# Asphalte - Type 2

BITUME OXYDÉ



# COMMERCIALE



**L'Asphalte de Type 2** de IKO satisfait à toutes les exigences des spécifications CSA A123.4-M, Type II ainsi qu'à celles de la norme UL 55A.

*Veuillez consulter le représentant technique IKO de votre secteur pour connaître les pentes spécifiques acceptables.*

| CARACTÉRISTIQUES          | UNITÉS  | VALEUR NOMINALE | MÉTHODE D'ESSAI | LIMITE MINIMALE DE LA NORME      |
|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| Point de ramollissement : | °C (°F) | ✓               | ASTM D36        | MIN : 75 (167)<br>MAX : 83 (181) |
| Pénération à 0°C (32°F)   | dmm     | ✓               | ASTM D5         | MIN : 10                         |
| Pénération à 25°C (77°F)  | dmm     | ✓               | ASTM D5         | MIN : 20<br>MAX : 30             |
| Point d'éclair            | °C (°F) | >274 (>525)     | ASTM D92        | MIN : 260 (500)                  |
| Solubilité dans le TCE    | %       | ✓               | ASTM D2042      | MIN : 99,0                       |
| TEV* à 75 cps :           | °C (°F) | 228 (442)       | ASTM D4402      | ± 13 (25)                        |
| TEV* à 125 cps :          | °C (°F) | 212 (414)       | ASTM D4402      | ± 13 (25)                        |

\* Température d'équiviscosité

Consulter aussi les fiches signalétiques no 1216 de Brampton, no 1316 de Calgary, no 1516 CRC de Toronto et no 1816 de Wilmington.

Les données contenues dans la présente fiche technique, qui résultent d'essais en laboratoire et de mesures en cours de production, sont réputées être exactes et fiables et sont fournies aux utilisateurs aux seules fins d'examen, d'étude et de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d'honorer. Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard de toute supposition ou erreur d'interprétation de la part du lecteur.