# Apprêt ArmourReflect[MC] de IKO

ACCESSOIRE POUR TOITURE

**N° D'ARTICLE : 7870016**

**CONTENANT : SEAU DE 18,9 L (5 U.S. GAL)**

**QUANTITÉ PAR PALETTE : 36**

**DIMENSIONS DE LA PALETTE : 122 cm x 102 cm (48 in x 40 in)**

**COULEUR : Blanc**

**Pour vos prochains travaux de toitures commerciales, pensez apprêt ArmourReflect d'IKO, à faible teneur en COV et à séchage rapide.**

• FACILE À APPLIQUER

IKO® COMMERCIAL

*Spécifiez en toute Confiance.*

# Apprêt ArmourReflect de IKO

ACCESSOIRE POUR TOITURE

### Apprête et scelle

L'Apprêt ArmourReflect, à faible teneur en COV, sert à apprêter la surface du revêtement d'étanchéité des toitures avant d'appliquer l'enduit blanc ArmourReflect de IKO. Apprêt de haute qualité, il étanche la surface du revêtement et améliore l'adhérence et la performance de l'enduit réfléchissant ArmourReflect de IKO.

### S'applique facilement

S'applique facilement avec un pulvérisateur ou un rouleau, l'apprêt est compatible avec les surfaces de membranes à surface minérale de IKO. Il peut être appliqué sur la surface des toits neufs et existants.

### Optimise la performance du revêtement

Servant de barrière à les huiles sur la surface de la membrane bitumineuse, l'Apprêt ArmourReflect aide à empêcher le jaunissement et la décoloration du revêtement blanc de la toiture qui peuvent se manifester au fil du temps. Il en résulte un revêtement de toiture dont le niveau de réflectivité est optimisé sur le long terme.

© 2020 IKO Commercial • All rights reserved. IKO.COM/COMM/FR

# Apprêt ArmourReflect[MC] de IKO

**ACCESSOIRE POUR TOITURE**

*Veuillez consulter votre représentant technique local pour connaître les pentes acceptable pour l'application.*

IKO® COMMERCIAL

**Spécifiez** *en toute* **Confiance.**

| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉS | LIMITE MINIMALE DE LA NORME |
|---|---|---|
| Pouvoir couvrant* : | $m^2$/L ($pi^2$/gal) | 3-5 (130-200) |
| Couleur : | — | blanc |
| Densité: | kg/L (lb/gal) | 1,08-1,14 (9,0-9,5) |
| Solides : | % (w/w) | 28-32 |
| Les composés organiques volatils : | g/L/(lb/US gal) | ≤30 (0,25) |
| Point de rupture (PMCC) : | °C (°F) | n/a |
| Viscosité @ 25°C : | cP | 3000-5000 |
| Temps de séchage : | minutes | 60-120 |
| Température d'application : | °C (°F) | 10-40 (50-104) |
| Durée de conservation : | mois | 12 |

*Selon la porosité et la texture de la surface. Ne pas appliquer lorsque la température risque de descendre sous les 10°C pendant la période de séchage 8 heures ou lorsque la pluie est imminente 2 heures. Non destiné à l'emploi à l'intérieur. Les données contenues dans la présente fiche technique, qui résultent d'essais en laboratoire et de mesures en cours de production, sont réputées être exactes et fiables et sont fournies aux utilisateurs aux seules fins d'examen, d'étude et de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d'honorer. Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard de toute supposition ou erreur d'interprétation de la part du lecteur.



© 2020 IKO Commercial • All rights reserved. **IKO.COM/COMM/FR**